

Karta techniczna

STAUF

STAUF PUK-446 dwuskładnikowy poliuretanowy klej do parkietu

Cechy szczególne:

- szybko rozwijana wytrzymałość
- długi czas przeróbki
- odporny na przesuwanie i elastyczny, redukujący przez to naprężenia
- bardzo niska emisja



Odpowiednie wykładziny wierzchnie:

- parkiet przemysłowe według DIN EN 14761
- masywne deski
- parkiet wielowarstwowy według DIN EN 13489
- parkiet mozaikowy według DIN EN 13488
- Stabparkett według DIN EN 13226

Odpowiednie podłoża:

- jastrychy anhydrytowe
- masy szpachlowe STAUF do parkietu
- płyty wiórowe V100(E1), płyty OSB
- jastrychy cementowe

Odpowiednie produkty do wstępnego malowania:

- STAUF VDP-130
- STAUF VPU-155
- STAUF VEP-190

Odpowiednie masy szpachlowe:

- STAUF SPP-95

Odpowiednie podkłady:

- odpowiednie produkty do wstępnego malowania
- runo poliestrowe
- płyty odsprężające

Kontrola podłoża

Przed układaniem sprawdzić podłoże zgodnie z normą DIN 18356. Podłoże musi być odporne na nacisk i rozciąganie, bez pęknięć, o wystarczająco trwałej powierzchni, dobrze wysuszone, równe, czyste i wolne od substancji antyadhezyjnych (zmniejszających przyczepność), spieczonych warstw, itp. Należy ocenić porowatość i ścieralność powierzchni. Należy sprawdzić wilgotność i chłonność jastrychów (płyt cementowych i jastrychów (płyt) wapienno-siarczanowych). Należy sprawdzić temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu, jak również temperaturę podłoża.

Przygotowanie podłoża

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża zapewnia się jego przydatność do układania, dotyczy to trwałości powierzchni, czystości, przyczepność oraz w razie konieczności chłonności, równości, dobrego wysuszenia i braku pęknięć. Maszynowe przygotowanie podłoża (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe szrotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie) należy przeprowadzić w zależności od jego rodzaju i stanu. Pęknięcia i fugi można zlikwidować dzięki żywicy poliestrowej i kłamrom jastrychowym firmy STAUF, jednak po za wyrzuceniami lub innymi usterkami wynikającymi z konstrukcji podłoża. Dziury i wgłębienia można wypełnić masą szpachlową firmy STAUF. Nierówność, chłonność i przyczepność podłoża można naprawić dzięki zastosowaniu odpowiedniej masy szpachlowej.

Mieszanie składników

Przed użyciem należy podgrzać oba składniki do temperatury obróbki (ok. 20 °C). Naczynie z tworzywa sztucznego: całkowicie wlać utwardzacz nr 5 z puski z tworzywa sztucznego do wiaderka z żywicą. Mieszanie składników: zmieszać obydwa składniki za pomocą wiertarki lub mieszadła elektrycznego z mieszadłem jednorazowego użytku aż do uzyskania jednorodnego koloru (co najmniej jednak 2 min.). Zwrócić uwagę na całkowite wymieszanie przy ściankach i dnie. Zawsze mieszać całe opakowania, aby zagwarantować przestrzeganie stosunku mieszania.

Przeróbka

Klej nanieść na podłoże za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej, przy czym należy uważać by nie powstawały gniazda kleju oraz warstwy o nadmiernej grubości. Parkiet należy układać na klej w ciągu podanego czasu, lekko przesuwać i mocno docisnąć. Zabrudzenia klejem (w zależności od stopnia wyschnięcia) można usunąć za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego: STAUF Spezialreiniger lub STAUF Intensivreiniger. Wpływ środka czyszczącego na powierzchnię drewna należy sprawdzić wcześniej w zakrytym miejscu lub na próbce. Usunięcie wyschniętych resztek kleju w niekorzystnym przypadku, np. po dłuższym czasie schnięcia być możliwe tylko mechanicznie i wiąże się z naruszeniem powierzchni. Dlatego też zabrudzenia powinny być usuwane od razu lub unikane dzięki odpowiedniemu sposobowi pracy. Po wymieszaniu klej należy zużyć w ciągu podanego czasu obróbki.

Obciążalność

Obciążenie jest uzależnione od temperatury w pomieszczeniu.

Ograniczenie przyczepności

Przedstawione dane opowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. W każdym wypadku należy traktować je jako niezobowiązujące, gdyż nie mamy żadnego wpływu na samo układanie a warunki układania różnią się lokalnie. Roszczenia wynikające z tych danych są w związku z tym wykluczone. To samo dotyczy bezpłatnych i niezobowiązujących usług doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego też zalecamy, przeprowadzenie własnych odpowiednich prób i upewnienia się samemu, czy wyrób nadaje się do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem się tego wydania tracą swoją ważność wszelkie wcześniejsze informacje techniczne (instrukcje, zalecenia dotyczące układania i inne wydanie służące do podobnych celów).



Właściwości produktu:

- odporne na przesuwanie i elastyczne
- odporne na mróz
- łatwy do smarowania
- szybko staje się trwały

Czyszczenie:

- STAUF intensywny środek czyszczący
- STAUF specjalny środek czyszczący

Kolor:

- beżowy

Zużycie na m²:

- 1000 g z uzębieniem szpachli 3
- 1300 g z uzębieniem szpachli 4
- 1100 g z uzębieniem szpachli 5

Czas zanurzenia:

- ok. 45 - 60 min. przy 20 °C

Można obciążać:

- po 24 godzinach

Temperatura w pomieszczeniu:

- przynajmniej 15 °C, względna wilgotność powietrza max. 75%, preferowana względna wilgotność powietrza max. 65%

Data ważności:

- 9 miesięcy

Giscode:

- RU1

Emicode:

- EC1-R

Dostępne wielkości opakowania:

- 8.9 kg wiadro z tworzywa sztucznego
- 9.79 kg wiadro z tworzywa sztucznego

Dodatkowe informacje w przypadku produktów wieloskładnikowych

Czas użycia:

- ok. 30 - 45 min. przy 20 °C

Stosunek mieszania składnika A:

- 9

Stosunek mieszania składnika B:

- 1