Karta techniczna

STAUF

STAUF IBOLA R 202 dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanowej do klejenia sztucznych trawników

Cechy szczególne:

- niskie zużycie
- doskonały odstęp żeber
- nadaje się do ogrzewania trawników



Zakres zastosowania:

- Klejenie sztucznych trawników w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

Odpowiednie wykładziny wierzchnie:

- Sztuczne trawniki

Odpowiednie podłoża:

- Podłoże z drobnego żwirku lub z granulatu poliuretanowo-gumowego

Odpowiednie podkłady:

- Włóknina imitująca trawnik sportowy C 145
- Włóknina imitująca trawnik sportowy C 345
- Włóknina imitująca trawnik sportowy P 145
- Włóknina imitująca trawnik sportowy C 141

Właściwości produktów:

- klej 2-składnikowy
- łatwe do nakładania

Mieszanie składników

Przed użyciem należy podgrzać oba składniki do temperatury obróbki (ok. 20 °C). Całkowicie wlać utwardzacz nr 10 z butelki z tworzywa sztucznego do wiaderka z żywicą. Mieszanie składników: zmieszać obydwa składniki za pomocą wiertarki lub mieszadła elektrycznego z mieszadłem jednorazowego użytku aż do uzyskania jednorodnego koloru (co najmniej jednak 2 min.). Zwrócić uwagę na całkowite wymieszanie przy ściankach i dnie. Zawsze mieszać całe opakowania, aby zagwarantować przestrzeganie stosunku mieszania.

Przeróbka

Równomiernie nanieść klej na włókninę, używając odpowiedniego przyrządu lub szpachli zębatej. Wykładzinę w określonym czasie położyć i mocno docisnąć. Należy zwrócić uwagę na czas w jakim może być przetrzymywany klej w pojemniku.

Ograniczenie przyczepności

Przedstawione dane opowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. W każdym wypadku należy traktować je jako niezobowiązujące, gdyż nie mamy żadnego wpływu na samo układanie a warunki układania różnią się lokalnie. Roszczenia wynikające z tych danych są w związku z tym wykluczone. To samo dotyczy bezpłatnych i niezobowiązujących usług doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego też zalecamy, przeprowadzenie własnych odpowiednich prób i upewnienia się samemu, czy wyrób nadaje się do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem się tego wydania tracą swoją ważność wszelkie wcześniejsze informacje techniczne (instrukcje, zalecenia dotyczące układania i inne wydanie służące do podobnych celów).

Właściwości produktu:

- niskie zużycie
- doskonały odstęp żeber
- niezawierający rozpuszczalników i wody
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kolor:

- zielony

Zużycie na m²:

- 250g - 350g metr bieżący

Czas zanurzenia:

- 20 - 25 min. przy 20°C

Można obciążać:

- po 24 - 48 godzinach

Możliwość ruchu:

- po 4-6 godzinach

Warunki w pomieszczeniu obróbki:

- min. 15 °C, max. 80 % wilgotność względna powietrza, preferowane max. 65% wilgotność względna powietrza

Dodatkowe informacje:

- Nie używać produktu na deszczu lub przy silnym roszeniu.

Wymagania transportowe:

- w temperaturze dodatniej

Klasa zagrożenia do transportu:

- brak

Data ważności:

- 9 miesięcy

Warunki przechowywania:

- w temperaturze dodatniej

Giscode:

- RU1

Dostępne wielkości opakowania:

- 15,4 kg wiadro z tworzywa sztucznego + 1710 g utwardzacz

Czas użycia:

- 25 min.

Stosunek mieszania składnika A:

- 9

Stosunek mieszania składnika B:

- 1

Kolor 2K:

- brązowy